



## PINTURA DE CAMPAÑA

Una gran variedad de colores y una durabilidad insuperable ¡en cualquier condición climática!

2101 blanco opaco	2203 ocre claro opaco	2204 marfil opaco	2205 amarillo girasol opaco	2308 rojo nórdico opaco
2310 cedro rojo opaco	2311 rojo señal opaco	2404 verde abeto opaco	2501 azul labrador opaco	2506 azul royal opaco
2507 azul paloma opaco	2606 marrón medio opaco	2607 marrón oscuro opaco	2703 carbón opaco	2704 gris Piedra opaco
2708 gris guijarro opaco	2716 gris antracita opaco	2735 gris claro opaco	2742 gris tráfico opaco	



### Descripción del producto:

Acabado para madera de exterior, basado en aceites vegetales, opaco e inicialmente ligeramente satinado. Cubre el color y grano de la madera; la textura permanece detectable. La superficie microporosa permite respirar a la madera y reduce la hinchazón y contracción. Es hidro-repelente, extremadamente resistente a la humedad y estable frente a rayos UV. La superficie no se pela, se agrieta, desescama, ni forma ampollas. No requiere lijado en renovación, simplemente reaplique encima; no necesita imprimación. Aplicación fácil y sin problemas. El acabado se puede retocar en húmedo. Una vez seco es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración, según DIN 53160; idóneo para juguetes infantiles, según EN 71.3).

### Uso recomendado:

La Pintura de Campaña Osmo está recomendada para todo tipo de maderas de exterior donde se requiera una durabilidad especialmente elevada: fachadas de madera, balcones, ventanas y contraventanas, vallas, pérgolas, tejas de madera, mobiliario de jardín,

casas de verano, garajes, etc. Ideal para la renovación de maderas meteorizadas y antiguos acabados microporosos.

### Ingredientes:

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol, cardo y soja), pigmento blanco dióxido de titanio, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 400 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

### Datos Técnicos:

Densidad: 1.0-1.35 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 20-60 según EN ISO 2431/4 mm, viscoso

Olor: suave/ligero, inodoro una vez seco

Punto de Inflamabilidad: > 60 °C según DIN EN ISO 2719

valor pH: no necesario



## Almacenamiento:

5 años y más si se almacena en la lata original perfectamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de frío intenso, almacenar a temperatura ambiente durante 24 horas antes de usar.

## Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 20%). Pintura de Campaña Osmo está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar. Si es posible, aplicar la primera mano a todas las caras antes de la instalación. Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado. Si desea una protección adicional frente al azulado, hongos o insectos, debe tratar previamente la madera por todas las caras con Imprimación WR Osmo.

El acabado depende también de las características de la madera. Por tanto, recomendamos una aplicación de prueba, especialmente en superficies desconocidas.

## Sistema de aplicación:

Aplicar una capa fina y uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Osmo, Rodillo Microfibras Osmo y extender adecuadamente. Dejar secar durante 10 - 12 horas aproximadamente, con buena ventilación. Posteriormente, aplicar una segunda capa también fina. En caso de renovación de superficies previamente aceitadas, normalmente es suficiente con una sola capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

## Limpieza de herramientas:

Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin compuestos aromáticos).

## Tiempo de secado:

Aprox. 12 horas (en condiciones climáticas normales: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien durante el secado. Temperaturas más bajas y / o mayor humedad del aire pueden aumentar el tiempo de secado.

## Rendimiento:

El rendimiento del producto para 1 capa es de {757}. Esto depende significativamente de la estructura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y cepilladas. Otro tipo de superficies tendrán rendimientos distintos.

## Nota:

Si desea que las superficies a la intemperie (como ventanas o tablas de fachada) tengan una protección adicional, aplique una capa de acabado de Aceite Protección UV (410 sin film de protección ó 420 con film de protección), una vez esté totalmente seco. Esta capa protege contra la suciedad y alarga la vida del acabado. Para Pintura de Campaña 2101 Blanco, por favor utilice Lasur al Aceite 900 Blanco. Nuestra Pintura de Campaña Osmo, utilizada y reconocida durante décadas, puede solicitarse en cualquier color que desee: con un pedido mínimo de 2.5 L por color, puede solicitar 186 referencias de carta RAL Classic y 1950 referencias de carta NCS; también puede solicitarlo con aditivos biocidas protectores. Muchas especies de madera contienen extractos hidrosolubles, que podrían lixiviar y manchar de forma natural la madera por efecto de la meteorización.

## Consejos de prudencia:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, una vez seco, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (inflamabilidad normal). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

## Desechado:

Deseche los restos de producto y los envases totalmente vacíos según la normativa local (Código Europeo Residuos 08 01 12). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.



Tonos de color:

- 2101 blanco opaco
- 2203 ocre claro opaco
- 2204 marfil opaco
- 2205 amarillo girasol opaco
- 2308 rojo nórdico opaco
- 2310 cedro rojo opaco
- 2311 rojo señal opaco
- 2404 verde abeto opaco
- 2501 azul labrador opaco
- 2506 azul royal opaco
- 2507 azul paloma opaco
- 2606 marrón medio opaco
- 2607 marrón oscuro opaco
- 2703 carbón opaco
- 2704 Gris Piedra opaco
- 2708 Gris Guijarro opaco
- 2716 gris antracita (RAL 7016) opaco
- 2735 gris claro (RAL 7035) opaco
- 2742 gris trafico (RAL 7042) opaco

Tamaño de envase:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 12/23